Documentation technique :
Film vitre intimité

Informations générales :

Les films intimité ou décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation : façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, salles de bain, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc ...

Méthode d'application : à l'eau savonneuse.

Entretien : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarque importante : La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

INT 200 - Film intimité dépoli blanc transparent

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli blanc transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Réflexion énergie solaire	-	*18 %*
Absorption énergie solaire	-	*15 %*
Transmission énergie solaire	-	*67 %*
Transmission lumière visible	-	*69 %*
Réflection lumière visible	-	*20 %*
Energie solaire rejetée	-	*28 %*
Transmission des UV	-	*2 %*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*0,5 m ou 1,52 m*

Documentation technique :
Film vitre intimité

INT 213 - Film intimité bandes dépolies

Motif	-	*Bandes de 13 mm espacée de 6 mm*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 253 - Film intimité blanc opaque

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*PVC 70 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 20 gr/m²*
Couleur	-	*Blanc opaque*
Application	-	*Interne ou externe*
Protecteur	-	*Papier siliconé 100 microns*
Durabilité en extérieur	-	*5 à 7 ans, à la verticale en europe centrale*
Durabilité en intérieur	-	*15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance aux U.V.	-	*Excellente*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 255 - Film intimité gris opaque

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*PVC 70 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 20 gr/m²*
Couleur	-	*Gris métal opaque*
Application	-	*Interne ou externe*
Protecteur	-	*Papier siliconé 100 microns*
Durabilité en extérieur	-	*5 à 7 ans, à la verticale en europe centrale*
Durabilité en intérieur	-	*15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance aux U.V.	-	*Excellente*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

Documentation technique :
Film vitre intimité

INT 256 - Film intimité dépoli transparent

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*PVC 75 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 20 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne ou externe*
Protecteur	-	*Papier siliconé 100 microns*
Durabilité en extérieur	-	*8 à 10 ans, à la verticale en europe centrale*
Durabilité en intérieur	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Réflexion énergie solaire	-	*10 %*
Absorption énergie solaire	-	*17 %*
Transmission énergie solaire	-	*73 %*
Transmission des UV	-	*5 %*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 257 - Film intimité noir opaque

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*PVC 70 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 20 gr/m²*
Couleur	-	*Noir opaque*
Application	-	*Interne ou externe*
Protecteur	-	*Papier siliconé 100 microns*
Durabilité en extérieur	-	*5 à 7 ans, à la verticale en europe centrale*
Durabilité en intérieur	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance aux U.V.	-	*Excellente*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 288 - Film intimité vagues dépolies

Motif	-	*Vagues de 45 mm de hauteur*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

Documentation technique :
Film vitre intimité

INT 450 - Film intimité carrés dépolis

Motif	-	*Carrés dépolis de 45 x 45 mm*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 530 - Film intimité arbres dépolis

Motif	-	*Silhouettes arbres dépolis*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

INT 560 - Film intimité bandes dépolies dégressives

Motif	-	*Bandes dépolies dégressives*
Support	-	*Polyester 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Dépoli transparent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*

Documentation technique :
Film vitre intimité

MIR 500 - Film intimité miroir sans tain intérieur

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*Polyester transparent 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Miroir argent*
Application	-	*Interne*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Transmission des UV	-	*2%*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*0,5 m ou 1,52 m*

MIR 500X - Film intimité miroir sans tain extérieur

Motif	-	*Aucun*
Support	-	*Polyester transparent 36 microns*
Adhésif	-	*Acrylic polymer 13 gr/m²*
Couleur	-	*Miroir argent*
Application	-	*Externe*
Protecteur	-	*Polyester siliconé 23 microns*
Transmission des UV	-	*2%*
Durabilité	-	*12 à 15 ans, à la verticale en europe centrale*
Résistance thermique	-	*De -20°C à 80°C / Classement au feu M1*
Température d'application	-	*Minimum 5°C*
Laize (largeur de rouleau)	-	*1,52 m*